



Richtlinie/Technical Code
DVS 2201-1
Beiblatt 3/Supplement 3

Ersetzt Ausgabe Oktober 2004
Replaces edition October 2004

Richtlinie DVS 2201-1 Beiblatt 3 Technical Code DVS 2201-1 Supplement 3

Prüfen von Halbzeug aus Thermoplasten;

Grundlagen – Hinweise

Lineare Wärmeausdehnungskoeffizienten

Testing of semi-finished products made of thermoplastics; Basics – indications

Linear thermal expansion coefficients

Ausschuss für Technik im DVS

Arbeitsgruppe W4 „Fügetechniken Kunststoffen“

Untergruppe W4.3b „Konstruktive Gestaltung - Apparatebau“

Technical Committee in DVS

Working Group W4 „Joining of Plastics“

Subgroup W4.3b „Constructive design - apparatus construction“

Diese Veröffentlichung wurde von einer Gruppe erfahrener Fachleute in ehrenamtlicher Gemeinschaftsarbeit erstellt und wird zu Beachtung empfohlen. Der Anwender muss jeweils prüfen, wie weit der Inhalt auf seinen speziellen Fall anwendbar und ob die vom vorliegende Fassung noch gültig ist. Eine Haftung des DVS – Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e.V. und derjenigen, die an der Ausarbeitung beteiligt waren, ist ausgeschlossen.

This publication has been drawn up by a group of experienced specialists working in an honorary capacity and its consideration is recommended. The user should always check to what extent the contents are applicable to his particular case and whether the version on hand is still valid. No liability can be accepted by the DVS - German Welding Society, and those participating in the drawing up of the document.

| Werkstoff Material | Temperaturbereich Temperature range °C | Wärmeausdehnungskoeffizient Thermal expansion coefficient | |
|-----------------------|---|--|-------------|
| | | $1/K \cdot 10^{-4}$ | mm/mK |
| PVC-U | 20...60 | 0,7...0,8 | 0,07...0,08 |
| PVC-C | 20...100 | 0,6...0,7 | 0,06...0,07 |
| PE | 20...80 | 1,5...2,0 | 0,15...0,20 |
| PP | 20...100 | 1,6...1,8 | 0,16...0,18 |
| ABS | 20...60 | ~1,0 | ~0,10 |
| PVDF | 20...140 | 1,2...1,8 | 0,12...0,18 |
| PVDF-C | 20...120 | 1,4...1,8 | 0,14...0,18 |
| ETCFE | 20...150 | 0,9...1,8 | 0,09...0,11 |
| ETFE | 30...150 | 1,1...1,8 | 0,11...0,18 |
| THV | 20...150 | 2,0...2,4 | 0,20...0,22 |
| MFA | 20...200 | 1,0...2,2 | 0,10...0,22 |
| FEP | 20...200 | 1,4...2,6 | 0,14...0,26 |
| PFA | 20...200 | 1,2...2,0 | 0,12...0,20 |
| PTFE-M | 20...200 | 1,0...1,3 | 0,10...0,13 |
| PTFE | 20...200 | 1,0...1,5 | 0,10...0,15 |

Genauere Angaben zur Berechnung enthält Richtlinie DVS 2205-1 Beiblatt 5 (in Vorbereitung).
 Detailed data for calculation are given in Technical Code DVS 2205-1 Supplement 5 (in preparation).

Hinweis: Zwischen dem Wärmeausdehnungskoeffizienten und der Temperatur für den angegebenen Temperaturbereich besteht im Allgemeinen kein linearer Zusammenhang.

Remark: Within the specific temperature range the thermal expansion coefficient may follow a non linear function.